IKO metatech Textured Finish

Bezeichnung:

IKO metatech Textured Finish ist eine schnelltrocknende Zweikomponentenspachtelmasse auf Basis von Methacrylaten.

IKO metatech Textured Finish härtet durch Zugabe der jeweils entsprechenden Menge des Katalysator (IKO perkadox) aus

Anwendung:

IKO metatech Textured Finish wird im System IKO metateh Car Park für Parkdecks als hoch abriebfester und rutschfester Belag für stark befahrene Bereiche wie beispielweise Rampen und Spindeln von Parkhäusern verwendet.

Auf einem Parkdeck bildet IKO metatech Textured Finish die Fahrdecke des Systems.

Farbe:

Standard verkehrsgrau RAL 7043

Verpackung:

Verkehrsgrau: 15kg Eimer (Produktnummer 02411078)

IKO perkadoxt: 100g Plastikbeutel (Produktnummer 00095110)

IKO metatech Textured Finish wird ohne IKO perkadox geliefert.

Haltbarkeit:

12 Monate in seiner hermetisch geschlossenen Verpackung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum.

Den Eimerrand sauber halten.

Nach Gebrauch den Eimer verschließen und mit Klemmring sichern, Produktreste entfernen.

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001

Technische Eigenschaften:

Dichte	+/- 1,85 g/cm³
Härte	+/- 90

Mischverhältnis und Produktvorbereitung:

Zunächst den desamten Inhalt mit einer Maschine in langsam aufrühren. Anschließend IKO perkadox unter laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. homogen mit einer maschinell bei langsamen Geschwindigkeit mischen. Achten Sie darauf, dass die Masse am Boden und Rand des Behälters mit erfasst wird.

Die Dosierung von Metatec Catalyst basiert auf 15 kg IKO metatech Textured Finish ist der Untergrundtemperatur abhängig:

- +3°C bis +5°C 0,45kg IKO perkadox
- +5°C bis +15°C 0,3 kg IKO perkadox
- +15°C bis + 30°C 0,225 kg IKO perkadox
- +30°C bis +40°C 0,15 kg IKO perkadox

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunt liegen.

Aushärtungszeit:

Topfzeit	+/- 15 Min.
Regenfest	+/- 30 Min.
Begehbar	+/- 45 Min.
Ausgehärtet	+/- 2 Std

Verarbeitung:

Lufttemperatur	-10°C - 35°C
Untergrundtemperatur	3°C - 40°C
Produkttemperatur	3°C - 30°C

Verbrauch:

3,5 kg/m²

Reinigung des Werkzeugs:

IKO metatech Cleaner

Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundschichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf www.ikoprotect.com gefunden werden kann.